

# ADHEMÁS®



## PEGAMENTO PARA PISO

### DESCRIPCION

ADHEMAS®, es un producto diseñado especialmente para colocar pisos y recubrimientos cerámicos de alta y media absorción, fabricado con cemento Portland, aditivos químicos especializados, así como áridos con granulometría controlada y constante

### USOS

1. Instalación de azulejos, baldosas cerámicas, de cemento y de arcilla.
2. Sustratos Apropriados: concreto o paredes repelladas.

### INSTRUCCIONES DE USO

1. Asegúrese que la superficie este limpia seca, libre de polvo, rasa, aceite, pintura u otros agentes que impidan la adhesión del ADHEMAS® a la superficie de instalación de piso.
2. La superficie debe ser nivelada y rígida.
3. Colocar 5 litros de agua limpia y agregar gradualmente la bolsa de ADHEMAS®, mientras se mezcla suavemente.
4. Hay que mezclar hasta dejar una consistencia suave y homogénea. Deje reposar la mezcla durante 10 minutos y volver a mezclar.

5. La primera capa de adhesivo debe ser delgada y su aplicación debe realizarse con el lado plano de la llana, luego proceder a "peinar" el producto con el lado dentado de la misma.
6. Colocar las piezas elegidas, presionarlas asentándolas con movimientos laterales.

### VENTAJAS

- Excelente Adherencia.
- Buen rendimiento.
- Solo añadida agua
- Excelente trabajabilidad y tiempo abierto.
- Mínima deshidratación, evitando pérdida prematura de humedad.
- Excede norma ANSI a 118.1

### ALMACENAMIENTO

Almacene el producto sobre tarimas, en envase original cerrado y protegido de la humedad.



**PRISMA  
MATERIALES**

[www.prismamateriales.com](http://www.prismamateriales.com)  
2296-6090/91



**ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS**



# ADHEMÁS®



**5 LITROS DE AGUA**  
AMASE HASTA QUE ESTÉ  
HOMOGÉNEA Y SIN GRUMOS.

**Y LISTO** ✓

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Color	Gris
Apariencia	Polvo granular
Tiempo de vida almacenado	10 meses sin abrir su empaque original.
Vida útil ya mezclado	2 horas
Tiempo abierto	20 minutos

## PRECAUCIONES

- No indicado para superficies muy lisas, impermeabilizadas o poco absorbentes, como por ejemplo porcelanato o piedra natural.
- No aplicar sobre superficies pintadas.
- No aplicar en condiciones climáticas adversas como riesgo de lluvias o exposición directa al sol.
- No agregar arena, cal, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original.
- Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y los ojos.

## LLANA RECOMENDADA Y RENDIMIENTO

Formato de baldosa	Llana (mm)	Rendimiento aprox. por bolsa de 20 kg
11x11	4.5x4.5 	8 m <sup>2</sup>
20x20	6x5 o 5x10 	5 m <sup>2</sup>
30x30 33x33	10x10 o 6x10 	3 m <sup>2</sup>
40x40	12x12 	2 m <sup>2</sup>
50x50	12x12 (48cm) 	2 m <sup>2</sup>



**ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS**



**PRISMA  
MATERIALES**

www.prismateriales.com  
2296-6090/91